

epasit MineralDicht sperr "dp"

Tehniskais raksturojums:

Pielietojums:

epasit MineralDicht sperr/dp paredz ts b vju un celt u da u hidroizol cijai pret spiediena un kapil r dens iek šanu. Epasit MineralDicht sperr/dp tiek izmantots epasit san cijas sist mas 2000 ietvaros iezem juma sf r l dz maksim li 30 cm p ri teritorijas augš jai malai (izsmidzin m dens zona). Epasit MineralDicht sperr/dp ir piem rots k pamatne fl z m un pl ksn m, k ar k densnecaur laid gs savienojums zon „sienas salaidums ar gr du”- gr dl ste.

paš bas:

Epasit MineralDicht sperr/dp ir miner la saus java no miner l m saistviel m un graudainas pildvielas saska ar DIN EN 998-1. Epasit MineralDicht sperr/dp praktiski nesatur hromu saska ar TGRS 613/Giskods ZP 1.

Epasit MineralDicht sperr/dp ir pak auta r pn cas ražošanas kontrolei un nesaist to pušu p rraudz bai, ko veic B denes Virtembergas celtniec bas materi lu p rraudz bas un sertifik cijas apvien ba (BÜV-ZERT).



DIN EN 998-1

Sertifik cijas instit cija 0788

Tehniskie dati:

paš bas	Pras bas saska ar DIN EN 998-1	M r jumu v rt bas epasit MineralDicht sperr/dp
Gaisa saturs	< 15 apj.-%	8 apj.-%
Saus sl a biezums	1.750 - 1.850 kg/m ³	1800 kg/m ³
Spiedes stipr ba / klase	CS IV (6 N/mm ²)	24 N/mm ²
Sa eres stiepes iztur ba	0,2 N/mm ²	0,9 N/mm ² (A)
dens uz emšana	W 2 (0,20 kg/m ² min ^{1/2})	0,1 kg/m ² min ^{1/2}
dens tvaiku caurlaid ba	100	23

Droš bas nor des:

Kairina du. Nopietns acu boj jumu risks. Sarg t no b rniem. Izvair ties no tvaiku ieelpošanas. Izvair ties no nok šanas uz das. Ja iek uvis ac s – nekav joties mazg t ar lielu daudzumu dens un konsult ties ar rstu. Valk t atbilstošu aizsargap rbu. Valk t atbilstošus aizsargcimodus.



BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmalā, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV

Likvid cija:

Atkrītotai p rstr dei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Produkta atlikumus p c to saciet šanas likvid t k sausus celtniec bas atkritumus.

Iestr de:

Pamatni att r t no putek iem un att r t no atlupuš m da m.

Neveikt iestr di, ja temperat ra ir zem ka par 5° C, ja ir gaid ms sals, k ar uz sasalušas pamatnes. Pamatni pietiekoši samitrin t.

Visu pamatnes virsmu pirms apstr des p rkl t ar epasit hb (izsmidzin mo apmetumu).

Epasit MineralDicht sperr/dp samais t ar t ru deni bez kunku iem. Nepieciešamais dens daudzums apm. 5,5 litri uz 30 kg maisu. Epasit MineralDicht sperr/dp var iestr d t ar ar piem rot m apmetuma uzkl šanas maš n m.

Vien k rt uzkl t l dz 1,5 cm sl a biezumam. Iejaukto javu iestr d t 2 stundu laik .

Pat ri š:

Apm. 20 kg/m² uz apmetuma biezuma centimetru, apm. 8 kg/tekošo metru densnecaurlaid gam savienojumam zon „sienas salaidums ar gr du” - gr dl stei.

Uzglab šana:

Uzglab t saus viet , uzglab šanas garantijas termi š apm. 6 m neši.

Pieg des forma:

Saus java, pieg de 30 kg maisos.

Redakcija 01/06

epasit-produkti ir pier d juši savu piem rot bu praks . T k celtniec b ir daž di darba un san cijas apst k i, iesak m pirms pl not darba veikt izm in jumu ar paredz to materi lu, lai apg tu iestr des tehniku, materi la paš bas un uzzin tu pat ri u. Ja rodas jaun ka produkta inform cija, š redakcija zaud sp ku.



BETONAM

SIA "Materi li" Miera iela 12, J rmala, LV – 2015

T lr.: 67769718, fakss: 67769717

Mob.: 26598368, 28343434 e-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV