

## **epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung /dst**

### **Pielietojums:**

epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung (dzeram dens tvert u p rkl jums) /dst paredz ts dzelzsbetona dzeramaj m dens tvertn m miner lai iekš jai p rkl šanai (aizsargkl jums).

### **paš bas:**

epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst ir miner la cementa saus java. To var uzkl t ar otu, špakteles l psti u un izsmidzin šanas iek rtu, tas ž st bez rukuma un plais m un tam ir laba meh nisk s pretest bas sp ja.

epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst pieg d jama pel k , balt vai Premium kr s . Epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst var iestr d t manu li un autom tiski.

epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst nav ilgstoši iztur gs pret agres vu deni un sk biem t r šanas l dzek iem.

epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst atbilst Feder l s vesel bas ministrijas KTW-ieteikumiem, k ar pras b m saska ar DVGW-darba lap m W 270 vai W 347 un t d j di ir licenz ts izmantošanai dzeram dens jom . epasit MineralDicht trinkwasserbeschichtung/dst ir p rbaud ts un to uzrauga B denes Virtembergas Celtniec bas uzraudz bas un sertifik cijas apvien ba. Praktiski nesatur hromu saska ar TGRS 613/Giscode ZP 1.

### **Droš bas nor des:**

Kairina du. Nopietns acu boj jumu risks. Sarg t no b rniem. Izvair ties no putek u ieelpošanas. Izvair ties no nok šanas uz das. Ja iek uvis ac s – nekav joties mazg t ar lielu daudzumu dens un konsult ties ar rstu. Valk t atbilstošu aizsargap rbu un atbilstošus aizsargcimodus.

### **Likvid cija:**

Atk rtotai p rstr dei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Produkta atlikumus p c to saciet šanas likvid t k sausus celtniec bas atkritumus.

### **Iestr de:**

Pamatnei (dzelzsbetona) j b t br vai no grants ligzd m, plais m, riev m un š autn m. Grants ligzdas j aizpilda ar piem rotu cementa javu. Plaisas j sapres vai j aizpilda. Rievas un š autnes j no em. Pamatni att r t no net rumiem un apstr d t ar smilšu str klu.



**BETONAM**

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmalā, LV-2015

**T lr.:** 67769718 **Fakss:** 67769717

**Mob.:** 26598368; 28343434 **E-mail:** materiali@betonam.lv

**WWW.BETONAM.LV**

Iespjam s betonam pievienot s piedevas nedr kst negat vi ietekm t iekš jo p rkl jumu. Pamatnei j b t gludai un ar labu nestsp ju, nepieciešam bas gad jum to izl dzin t. Pamatni pietiekoši samitrin t.

epasit MineralDicht *trinkwasserbeschichtung*/dst samais t ar t ru deni homog n un iestr dei gatav mas . Nepieciešamais dens daudzums ir apm. 8,5 litri uz maisu konsistencei, ko uzkl t ar špakteles l psti u. Epasit MineralDicht *trinkwasserbeschichtung*/dst var iestr d t ar ar piem rot m apmetuma iestr des ier c m.

### Griesti:

epasit MineralDicht *trinkwasserbeschichtung*/dst uzkl t t pat k uz gr das un sienu virsm m. Ir iesp jams uz griestiem epasit MineralDicht *trinkwasserbeschichtung*/dst uzsmidzin t, izmantojot piem rotu autom tisku ier ci, l dz veidojas apels na mizi as strukt ra (pat ri š: 4 kg/m<sup>2</sup>) vai paliek kar joties notec jumam l dz gas tapi as - stalagm ti (pat ri š: 8 kg/m<sup>2</sup>).

Sienas, gr das, balsti un celtniec bas b v deta as ar mazu virsmu:

Špakteles metode: Manu li vai ar piem rotu maš nu samais t un uzkl t vai izsmidzin t, beig s ar 4 mm zobaino špakteli asi izvilkt. P c saciet šanas (apm. 1 diena) ar izl dzin šanas špakteli asi izvilkt un rievas aizpild t (pat ri š: apm. 3-4 kg uz m<sup>2</sup>). Sl nis ir 5 mm.

Izsmidzin šanas metode: Ar piem rotu izsmidzin šanas ier ci divas l dz tr s reizes uzsmidzin t un gludi izvilkt. P d jo k rtu nepieciešam bas gad jum atst t apels na mizi as strukt r . (pat ri š: apm. 3-4 kg uz m<sup>2</sup>). Sl nis ir 5 mm.

Iejaukto materi lu iestr d t divu stundu laik . Svaigu materi lu no darbar kiem var no emt ar deni. Gatav s virsmas sarg t no meh niskiem boj jumiem.

Ja ir v lme ieg t oti gludu virsmu, p c pietiekošas saciet šanas (1 l dz 2 dienas) nol dzin t ar epasit\_fs t d paš kr su ton .

Pretest bas paaugstin šanai impregn t ar epasit\_mv.

P capstr di j veic l dz piln gai p rkl juma hidratiz cijai. Past vot norm lai temperat rai un relat vajam gaisa mitrumam no 85 l dz 90 %, parasti tas notiek p c 28 dien m. Izvairieties no p rkl juma izž šanas pirms pirm s aizpildes.

**Uzglab šana:** Saus viet , uzglab šanas garantija apm. 6. m neši.

**Pieg des forma:** Saus java, lietošanai gatava p c samais šanas ar t ru deni. Pieg d jama 30kg maisos.

Redakcija 01/06

epasit-produkti ir pier d juši savu piem rot bu praks . T k celtniec b ir daž di darba un san cijas apst k i, iesak m pirms pl not darba veikt izm in jumu ar paredz to materi lu, lai apg tu iestr des tehniku, materi la paš bas un uzzin tu pat ri u. Ja rodas jaun ka produkta inform cija, š redakcija zaud sp ku.



**BETONAM**

SIA „Materi li” Miera iela 12, J rmala, LV-2015

T lr.: 67769718 Fakss: 67769717

Mob.: 26598368; 28343434 E-mail: materiali@betonam.lv

WWW.BETONAM.LV